

MDF- ja HDF-ovien tuoteseloste ja hoito-ohje

Tuoteominaisuudet

MDF- ja HDF-levyt valmistetaan puukuidusta ja sidosaineesta. Termomekaanisen defibroinnin jälkeen kuidut sekoitetaan synteettiseen sidosaineeseen ja puristetaan levyksi korkeassa paineessa ja lämpötilassa. Tunnusomaista HDF- ja MDF-levylle on kiinteä ja hienojakoinen kuiturakenne läpi koko poikkileikkauskauksen. Tasaiset ja lujarakenteiset pinnat sekä homogeeniset särmät mahdollistavat monipuolisen ja vaihtelevan työstämisen. MDF-levyn ominaispaino on n. 700 kg/m³ ja HDF-levyn ominaispaino on n. 1 000 kg/m³.

Pitkääikaiseen käyttöön valmistetut MDF- ja HDF-ovet ovat

- **lujia;** suuri murtolujuus
- **tasalaatuisia;** homogeninen, helposti työstettävä
- **myrkyttömiä;** täyttävät E1-luokituksen
- **kosteutta sietäviä;** sekä levyjen että ovien pintakäsittelyn johdosta
- **korkealaatuisia;** levyt ja maalit ovat tarkasti valikoituja, valmistuksessa valvotaan laatua tarkasti

Standardit

Ovien maalaus täyttää SM1-laatuluokan vaatimukset maalattujen tuotteiden osalta. Arvosteltaessa katsotaan pintaan noin metrin etäisyydeltä valon kohdistuessa tarkasteltavalle pinnalle katsojan takaa.

- Maalaus tulee peittää maalattavaksi tarkoitettut pinnat ja särmät.
- Pinnan tulee olla sileä ja yhdenmukainen.
- Alustan huokoisuus ja pienet syvennykset ja työstön jälki saavat näkyä heikosti, lievinä ja kokonaisuutta häiritsemättöminä.
- Pieniä yksittäisiä nystyröitä sallitaan.
- Appelsiinipintaa, kuplia, kuoppia, valumaa, maalauskorjausten jälkiä, väri- ja kiiltoeroja sekä maalin halkeilua ja hilseilyä ei sallita.

Maalattujen MDF- ja HDF-ovien hoito-ohje

Pesu

Likaantunut pinta puhdistetaan pesemällä se tavallisilla veteen sekoitettavilla pesuaineilla, kostutetulla pehmeällä kankaalla tai sienellä. Pesuaine poistetaan vesipesulla ja kuvataan. Hankausaineita sisältäviä pesuaineita ei saa käyttää.

Tahrojen poisto

Tahroja, jotka eivät lähde vesipesulla, voidaan poistaa lakabensiiniin, talousspriihin tai Ensinol-puhdistusaineeseen kostutetulla pehmeällä kankaalla. Voimakkaita liuottimia, kuten tinneriä tai asetonia, ei saa käyttää. Ne saattavat pehmittää lakkat- tai maalipinnan.



Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Temal Oy, Tehtaankatu 2 • FI-04400 Järvenpää
Puh. 010 217 2300 • fax 010 217 2303 • www.temal.fi

Varudeklaration och skötselråd för MDF- och HDF-dörrar

Produktgenskaper

HDF- och MDF-dörrar tillverkas av träfiber och bindemedel. Efter en termomekanisk defibrering blandas fibrerna med ett syntetiskt bindemedel och pressas under högt tryck och hög värme till skivor. HDF- och MDF-skivorna kännetecknas av tät och finfördelad fiberstruktur genom hela tvärsnittet.

Jämna och stabila ytor samt homogena kanter tillåter mångsidig och varierande bearbetning. MDF-skivans specifika vikt är ca 700 kg/m³ och HDF-skivans specifika vikt är ca 1 000 kg/m³.

MDF - och HDF-dörrar som tillverkats för långvarigt bruk är

- **hårda;** stor brotthållfasthet
- **av jämn kvalitet;** homogena, lätt att bearbeta
- **giftfria;** uppfyller klassificeringen E1
- **fukttåliga;** tack vare både skivornas och dörrarnas ytbehandling
- **högklassiga;** skivorna och målarfärgerna är omsorgsfullt utvalda, under tillverkningen övervakas kvaliteten noggrant

Standarder

Målningen av dörrarna uppfyller kvalitetsklassen SM1 för målade produkter. Vid bedömningen granskas ytan på ca en meters avstånd så att ljuset faller på ytan bakifrån, det vill säga bakom granskarens rygg.

- Målningen bör täcka de ytor och kanter som skulle målas.
- Ytan bör vara jämn och enhetlig.
- Underlagets porositet och smäre fördjupningar och spår efter bearbetningen får synas svagt, lindrigt så att de inte stör helheten, små enstaka ojämnheter är tillåtna.
- Apelsintya, bubblor, gropar, avrinningar, spår efter målreparationer, färg- och glansskillnader samt sprickor i målningen och fjällning tillåts inte.

Skötselråd för målade MDF- och HDF-dörrar

Tvätt

Rengör den nedsmutsade ytan genom att med en fuktad svamp eller en mjuk tygtrasa tvätta ytan med vanligt tvättmedel som blandats ut i vatten. Tvättmedlet avlägsnas genom sköljning och torkas. Tvättmedel som innehåller skrubbemedel får inte användas.



Fläckborttagning

Fläckar som inte går bort med vattentvätt kan avlägsnas med en mjuk tygtrasa som fuktats i lackbensin, hushållssprit eller Ensinol-rengöringsmedel. Starka lösningsmedel, såsom tinner eller acetong, får inte användas. De kan mjuka upp de lackerade eller målade ytan.

Vi förbehåller oss rätten till alla ändringar.

